

	JAKOSTNÍ LIST 5/2005
	Mazivo CIATIM-221

Odpovídá normě : **GOST 9433-80, změny 1 až 3**

Fyzikálně-chemické parametry a zkušební metody

Poř. čís.	Fyzikálně-chemické vlastnosti	CIATIM-221	Zkušební předpis	Pozn.
1.	Vzhled	vyhovuje	vizuálně	1)
2.	Dynamická viskozita při -50 °C a středním gradientu rychlosti deformace 10 s ⁻¹ (Pa.s), max.	800	ČSN 65 6332 GOST 7163-84	
3.	Mez pevnosti při 50 °C (Pa), min.	120	GOST 7143-73 met. B	5)
4.	Bod skápnutí (°C), min.	200	ČSN 65 6305 ISO 2176 GOST 6793-74	
5.	Penetrace při 25 °C (10 mm ⁻¹), v rozmezí	280 až 360	ČSN 65 6307 GOST 5346-78	
6.	Korozivní působení na mědi, 3h/(100±2) °C	vyhovuje	ČSN 65 6075 metoda B GOST 9.080-77	2)
7.	Koloidní stabilita (odloučený olej) (%(m/m)), max.	7,0	GOST 7142-74	5)
8.	Obsah volných zásad v přepočtu na NaOH (%(m/m)), max.	0,08	ČSN 65 6333 GOST 6707-76	3)
9.	Obsah vody	nepřítomna	ISO 3733 GOST 2477-65	
10.	Obsah mechanických nečistot	nepřítomny	ČSN 65 6316 GOST 6479-73	4)
11.	Odpařivost 150°C/1h (%(m/m)), max.	2,0	GOST 9566-74	5)

Poznámky k tabulce:

- 1) Mazivo CIATIM-221 je homogenní, hladké struktury, světle žluté až světle skořicové barvy. Posuzuje se v procházejícím světle ve vrstvě nanesené na skleněnou destičku (50x70x2 mm) dle GOST 111-78 za pomoci šablony (35x35x2 mm).
- 2) Zkouška se provádí na destičkách z mědi podle GOST 859-78 (odpovídá ČSN 42 3001). Povoluje se slabé červenoskořicové zabarvení destiček.
- 3) Při stanovení se jako rozpouštědlo použije toluen p.a. a titruje se horký roztok.
- 4) Navážka maziva se pečlivě zhomogenizuje se 75 ml benzínu. Pak se směs protřepává v dělicí nálevce se 75 ml 50 % kyseliny octové až do úplného rozložení maziva. Po ustání a rozdělení vrstev se přefiltruje spodní vrstva, filtr se 3krát až 4krát promývá horkou destilovanou vodou, vysuší se v sušárně a pak se přes týž filtr zfiltruje horní benzinová vrstva rozpuštěného maziva.
- 5) Zaručuje výrobce.